

OTO TAMİR BOYALARI

POLYESTER MACUN SR (920-2500)

Bileşimi : İki komponentli polyester esaslı bir macundur.

Ürün ve Katkıları	Polyester Macun SR (920-2500) Dyo Polyester Macun Sertleştiricisi
Özellikleri	- Dolgu ve yoklama macunu olarak kullanılabilir. - Tatbikatı kolay olup, uygulama anında akmaz, delik ve çizgi yapmaz. - Çabuk kurur, düşük hava sıcaklıklarında dahi kısa bir süre sonra zımpara yapılabilir. - Zımparası yumuşak ve kolaydır. - Yırtılma riski yoktur. - Elastikiyeti ve Darbe Direnci yüksektir.
Uygulama yüzeyi/ Yüzey hazırlığı	Temizlenmiş çıplak Sac, galvaniz, alüminyum, fiberglass, ahşap ve polyester yüzeyler, Epoksi astarlı yüzeyler üzerine uygulanabilir. Macun uygulanacak yüzeyler temizleme tineri kullanılarak kir, yağ ve gres gibi maddelerden iyice temizlenir. Yüzeyde paslı bölgeler var ise temizleme tineri kullanmadan önce bu bölgeler kalın zımpara kağıdı ile metal parlaklığı elde edilinceye kadar zımparalanır. Kusma yatkınlığı ve termoplastik özelliği olmayan, iyice sertleşmiş eski boyalı yüzeyler iyi durumda ise temizlenir, zımparalanır ve polyester macun uygulanır. Bunun dışında kalan eski boyalı yüzeylerde metale kadar zımpara yapılmalıdır. DYO Polyester GV Macuna % 1-3 oranında sertleştirici ilave edilir ve çelik ile uygulanır. Sertleşen macun P80-180 numara zımpara kağıdı ile zımparalanır.
Üzerine uygulanabilen ürünler	Üzerine her türlü Dyo 1K ve 2K astarlardan biri uygulandıktan sonra , üzerine her herhangi bir son kat boya uygulanabilir.
Uygulama araçları	Çelik spatula



OTO TAMİR BOYALARI

UYGULAMA BİLGİLERİ	POLYESTER MACUN SR (920-2500)
---------------------------	--------------------------------------

Karışım oranı	100 kısım Polyester Macun (920-2500) %1-3 kısım Polyester Macun Sertleştiricisi
Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)	5 - 7 dakika
Kuruma Süresi	20-50 dakika / oda sıcaklığı
ÖNERİLER	Tüm polyester macunlarda olduğu gibi , SR polyester macun da asit sertleştiricili ürünler üzerine uygulanmamalıdır. Tüm Polyester macunlarda kurumayı hızlandırmak amacıyla önerilen miktardan fazla sertleştirici karıştırıldığında , peroksit kuma nedeniyle son kat boyalarda renk değişikliği karşılaşılabılır. Belirtilen miktardan fazla sertleştirici kullanmayınız Macun ve sertleştiriciyi çok iyi karıştırınız.
Raf ömrü	Oda sıcaklığında en az 1 yıl.

Uygulamaları havalandırmanın yeterli olduğu yerlerde yapınız. Maske kullanınız.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilmektedir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.