

TANIM

Selülozik Astar; film özellikleri mükemmel olan, kolay zımparalanabilen, havada çok çabuk kuruyan, modifiye edilmiş bir selülozik “surfacer” astardır.

UYGULAMA ALANI

Özellikle oto boya tamir sistemlerinde sac veya zımparalı eski boya filmi (sentetik olanlar en az 3 ay önce uygulanmış olmalıdır) üzerine daha sonra uygulanacak son katlara düzgün bir görünüm vermek amacı ile kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod numarası	545 - Seri
Renk	Beyaz (545 - 1010) Gri (545 - 1030) Kiremit rengi (545 - 1050)
Parlaklık	Mat
Yoğunluk	1.27 - 1.30 (rengiye bağlı olarak)
Katı madde %	Ağırlıkça: 60 - 65 (rengiye bağlı olarak) Hacmen: 42 - 48 (rengiye bağlı olarak)
Uygulama şekli	Püskürtme
Uygulama viskozitesi	18 - 20 saniye / DIN CUP 4 / 20°C
Uygulama tineri	Tiner tablosuna bakınız.
İnceltme oranı	Hacmen, 1 kısım Selülozik Astar (545 - Seri) 1 kısım tiner
Alevlenme noktası	21°C'den küçük

UYGULAMA

Çıplak sac veya alüminyum üzerine yapılacak uygulamalarda metal önce kir, yağ ve pastan arındırılır, sonra Wash Primer (521 - 0509) ile astarlanır. Bu astar üzerine yaklaşık yarım saat sonra Selülozik Astar (545 - Seri) uygulanabilir. Eskiden boyanmış yüzeylere ise, eğer yapısı bilinmiyorsa, önce Maxi Filler (537 - 3610) veya Maxi Fosfat Filler (537 - 2700) uygulanıp zımpara yapıldıktan sonra Selülozik astar (545 - Seri) uygulanmalıdır.

Selülozik Astar tabanca ile püskürtülerek yaş üstüne yaş 3 kat uygulanır. 20°C'de 1 - 2 saat sonra yaş veya kuru zımpara yapılabilir. Zımparadan sonraki kuru film kalınlığının 35 - 40 mikron olması gerekir. Son katın Selülozik Astar'a iyi yapışabilmesi için yüzeyin zımparadan sonra temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Ürünler uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve / veya yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş olan Güvenlik Bilgi Formu'na uyunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü en az 1 yıldır.

UYARI

DYO ürünleri profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürünlerinin kullanımında Teknik Servis ve Eğitim hizmetleri DYO ekibi tarafından verilmektedir.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.