

TANIM

PVB esaslı, tek komponentli, çinko kromat içeren bir astardır.

UYGULAMA ALANI

PVB Shop Primer, kumlama yapılmış çeliğin depolama ve imalat sürecinde korunması için kullanılabilir bir astardır. Kaynak yapılabilir. Ayrıca alüminyum, paslanmaz çelik, galvaniz gibi hafif metal yüzeylere daha sonra uygulanacak boya katlarının yapışmasını mükemmelleştirmek için kullanılır. Boya sisteminin korozyon direncini artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod numarası	520 - 8747
Renk	Kiremit kırmızı
Parlaklık	Mat
Yoğunluk	1.03 ± 0,05g / ml
Katı madde %	Ağırlıkça: 36 ± 2 Hacmen: 25 ± 2
Uygulama şekli	Püskürtme, fırça
Uygulama viskozitesi	18 - 20 saniye / DIN CUP 4 / 20°C
Uygulama tineri	803 - 9181
Kuru film kalınlığı	10 - 25 mikron
Kuruma süresi	Dokunma Kuruma: 10 dakika / 20°C 30 dakika sonra üzerine diğer katlar uygulanabilir.
Alevlenme noktası	21°C'den küçük

UYGULAMA

PVB Shop Primer, bir dolgu astarı değildir. Daha sonra uygulanacak astar ve son katların yapışmasını iyileştirmek için yüzeyi hazırlar. Ancak yüzeyin yağ, gres, pas, toz ve benzeri kirlilerden uygun bir yöntemle temizlenmesi gereklidir. Selülozik Tiner ile astar, uygulama viskozitesine getirilir. İnce katlar halinde 10 - 25 mikron kuru film kalınlığı verecek şekilde 1 veya 2 kat uygulanır. Film kalınlığı 25 mikronu geçmemelidir. Üzerine son kat atılmadan önce minimum 30 dakika havada bekletilmelidir. Fırın kurumalı bir son kat PVB Shop Primer uygulamasından 30 dakika sonra, yağ üstüne yağ uygulanabilir ve astarla fırınlanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Ürünler uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve / veya yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş olan Güvenlik Bilgi Formu'na uyunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü en az 1 yıldır.

UYARI

DYO ürünleri profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürünlerinin kullanımında Teknik Servis ve Eğitim hizmetleri DYO ekibi tarafından verilmektedir.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.