

TANIM

Polivinil bütiral esaslı, antikorrosif pigment içeren, iki bileşenli bir koruyucu astardır.

UYGULAMA ALANI

Metal eşya ve otomotiv sanayinde sac, galvanizli sac ve alüminyum gibi hafif metal yüzeylerde yapışmayı artırıcı ve koruyucu bir astar olarak kullanılır. Özellikle ince boru boyanmasında kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod numarası	222 - 9270
Renk	Siyah
Yoğunluk	0.94 ± 0, 05 (20°C, gr / cm ³)
Karışım oranı	Ağırlıkça: 100 / 50
Katı madde %	Ağırlıkça: 26 - 28
Sertleştirici	229 - 0684
İncelme oranı	İkinci komponenti ile karıştırıldığında uygun tatbikat viskozitesine gelir. Tiner kullanmaya gerek yoktur.
Boyanabilen alan	Kayıplar hariç tutulduğunda 15 mikron kuru film verecek şekilde uygulandığında 1 lt boya ile 14 - 15 m ² alan kaplanabilir.
Kuruma süresi	İlk kuruma : 5 dakika Tam kuruma : 1 gün Force dry : 60 derece / 5 dakika
Alevlenme noktası	21°C'den büyük

UYGULAMA

Sertleştirici yavaş yavaş ilave edilerek iyice karıştırılmalı ve tatbikat öncesi 15 - 20 dakika bekletilmelidir. Yağ, kir, oksit ve pastan temizlenmiş metal yüzeylere maksimum 10 - 15 mikron kuru film bırakacak şekilde püskürtme şeklinde uygulanmalıdır.

PERFORMANS TESTLERİ

TEMEL ÖZELLİK	TEST STANDARDI	SONUÇ
Korozyon testi	ASTM B 117 72 saat uygun (15 mikron KFK)	

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Ürünler uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve / veya yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş olan Güvenlik Bilgi Formu'na uyunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü en az 1 yıldır.

UYARI

DYO ürünleri profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürünlerinin kullanımında teknik servis ve eğitim hizmetleri, DYO ekibi tarafından verilmektedir.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.