

SU BAZLI BOYA (251 - Seri)



TANIM

Su Bazlı Boya; akrilik emülsiyon bazlı, sertliği yüksek, yapışması ve kimyasal dayanımı mükemmel bir boyadır.

UYGULAMA ALANI

Su Bazlı Boya; plastik yüzeylere (ABS, PS gibi) yapışması mükemmel olduğu için özellikle TV kabinlerinin boyanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Sert ve kimyasallara dayanımı yüksek film oluşturur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod numarası	251 - Seri
Renk	Her renk yapılabilir
Parlaklık	Yarı mat
Yoğunluk	1.00 ± 0.05 gr / cm ³
Katı madde %	28 ± 2
Uygulama şekli	Püskürtme
İnceltici	Uygulama viskozitesindedir. İnceltmeye gerek yoktur.
Kuruma süresi	45 - 50°C / 10 dakika
Önerilen film kalınlığı	15 - 25 mikron
Teorik kaplama alanı	15 - 17 m ² / kg
Depolama süresi	Açılmamış ambalajında en az 6 ay (5°C ile 35°C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir.)

UYGULAMA

Su Bazlı Boya, 20 - 25°C / 50 - 55" viskozite de spray yöntemi ile direkt olarak plastik parça üzerine uygulanır. Uygulama yapıldıktan 5 - 6 dakika sonra 45 - 50°C / 10 dakika fırınlanır. 45 - 50°C fırın sıcaklığı boyanın film yapması için gereklidir. Fırının bu derecelerin altında kalması veya fırında kalma süresinin yetersiz olması boyanın kimyasallara karşı direncini düşüreceği için tavsiye edilmemektedir. Viskozite, sıcaklık ile değişen bir parametre olduğu için boya tenekeleri 25 - 30°C ortam sıcaklığında en az bir gün bekletildikten sonra, boya yapılmasına müsaade edilmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI

Ürünler uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı olabilir ve / veya yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş olan Güvenlik Bilgi Formu'na uyunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü 1 yıldır.

UYARI

DYO ürünleri profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Ürünlerinin kullanımında Teknik Servis ve Eğitim hizmetleri DYO ekibi tarafından verilmektedir.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.